



JV 95 - супердиффузионная кровельная трёхслойная мембрана. Этот материал состоит из двух внешних слоёв, обеспечивающих прочность и УФ-стабильность; и внутреннего микропористого слоя, обеспечивающего гидрозащитную и паропропускную функцию. Класс качества USB-B.

Технические характеристики:

Плотность - 100 г/м²;

Толщина - 0,35 мм;

Размер - 1,5 x 50 м;

Горючесть - степень E (EN 13501-1)

Водоупорность - степень W1 (EN 1928)

Водоупорность - высота водяного столба - 2500 мм (EN 20811)

Ветронепроницаемость - 0,02 м³/м².ч.50Па (EN 12114, EN 13859-1, -2)

Эквивалентная диффузионная толщина S_d - 0,02 м (EN 1931, EN 12572)

Эквивалентное диффузионное сопротивление μ - 57

Паропроницаемость - 3600 г/м²/24ч (испыт. при 38°C и влажности 0/93%)

Паропроницаемость - 1400 г/м²/24ч (испыт. при 23°C и влажности 0/85%)


Прочность на разрыв (продол./попер.) - 220/140 Н/5см

Прочность на разрыв гвоздём (продол./попер.) - 80/90 Н


Теплостабильность - с -40°C по +80°C

Области применения:

Вентилируемые утепленные и неутепленные скатные кровли, в которых кровельным материалом служит шифер, еврошифер, керамическая, цементно-песчаная и полимерная черепица и др. Разрешается **применение в классе герметичности № 6 и № 5, минимальный наклон кровли 17°**, допустимый **максимальный осевой шаг стропил 100 см**, может соприкасаться с мягким утеплителем, но нельзя ее применять на сплошной деревянный настил. Мембрана предназначена также в качестве ветрозащиты для вентфасадов, у которых не возникает влияние проникания наружного УФ излучения через площадь, щели или отверстия материала фасада.



JV 95



Монтаж:

Вдоль полотна мембраны на расстоянии около 12 см от краёв расположена цветная маркировочная полоса, которая определяет величину нахлёста двух полотен мембраны. Закрепляется непосредственно на плоскости стропил, лаг или иных строительных элементов (по скату !) кровли. Для этого используются скобы или нержавеющие гвозди с плоской шляпкой. Укладывается на кровле цветной стороной и надбивкой вверх (к кровельному материалу). **JV 95 можно применять прямо на утеплитель без вентзазора под мембраной !** Если уклон кровли менее 22° (или мембрана используется в качестве ветрозащиты) необходимо соединять мембрану монтажной лентой JV SP 38. Герметизирование контрреек (особенно, если уклон кровли менее 22°) рекомендуется обеспечить с помощью ленты JF TPK. Мембрана JV 95 (2AP) не предназначена для функции временного закрытия кровли.

Комплектующие:

- односторонняя липкая лента JV SP SUPER, JV SP UNI
- двухсторонняя липкая лента JV SP 38
- лента JF TPK, мастика JV THK